


### Isı ile biçimlendirme

1. Isı ile biçimlendirme düzeyi Staron®'un benzersiz kalitesi arasında spesifik tasarımlar elde etmek amacı ile bükülme ve biçimlendirme özellikleri de bulunmaktadır. Kalınlık ve renk grubuna bağlı olarak asgari ısı biçimlendirmelerde farklılıklar olabilir.
2. Malzeme kalınlığı ve renge göre önerilen asgari iç yarıçap değeri

STARON® KALINLIĞI	ASGARI İÇ YARIÇAP ( R)	STARON® RENK GRUBU
6 mm	22 mm	solid, sanded
12.3mm	76 mm	solid, sanded
12.3mm	100 mm	Aspen, Pebble



### 3. Değişik kullanım özellikleri

<ul style="list-style-type: none"> <li>• İçkaplama</li> <li>• Markalama</li> <li>• Dekoratif sanat</li> <li>• Duvarlar</li> <li>• Tavanlar</li> <li>• Duş ve Küvetler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masalar</li> <li>• Sütunlar</li> <li>• Sanat çalışmaları</li> <li>• Mobilya</li> <li>• Resepsiyon alanları</li> <li>• Birçok diğer özel uygulamalar</li> </ul>
--	---